

# MURIEXTRA

**CODICE: 722**

Ver 05/2015

**DESCRIZIONE GENERALE:** Idropittura murale idrorepellente traspirante lavabile per interno, ed esterni protetti dalle intemperie dall'aspetto vellutato con protezione antimuffa.

**IMPIEGO:** Le sue caratteristiche di idrorepellenza e adesione unitamente a buona pennellabilità e resistenza al lavaggio ne fanno un prodotto idoneo per la  
finitura di qualsiasi intonaco interno. La sua composizione e traspirabilità ne esaltano l'impiego all'interno negli ambienti (bagni, cucine, interrati) dove l'umidità relativa può raggiungere valori elevati.

**TIPO DI SUPPORTO:** Intonaco cementizio o malta bastarda calce e cemento, calcestruzzo, gesso e Cartongesso.

**PESO SPECIFICO:** 1,65 Kg/lit. +- 0,05 al confezionamento.

**RESIDUO SECCO IN VOLUME:** 24,4% +- 0,30.

**RESIDUO SECCO IN MASSA:** 68% +- 0,5.

**LEGANTE SECCO IN VOLUME:** 8,7%+- 0,3.

**VISCOSITA' BROOKFIELD:** 14.000 cps +- 1.000

**PH CONFEZIONAMENTO:**8,5 circa

## Classificazione EN13300

Classificazione per impiego finale: Decorazione

Tipo di legante : Vinilversatato

Brillantezza : < 5 Gloss a 85° (Molto opaco)

Dimensione massima delle particelle : 50 µm (fine)

Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli : < 10 µm (Classe 2)

Coprenza : >98,5 per 5 m<sup>2</sup> /l (Classe 2)

**DIFFUSIONE AL VAPORE:** (DIN 52615) µ 480 circa

**APPLICAZIONE:** Pennello - Rullo - Spruzzo.

**DILUIZIONE:** 20 ÷ 30% in volume.

**TIPO DI DILUENTE:** Acqua.

**RESA (\*):** 8 - 10 mq/litro per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

**SPESSORE FILM SECCO:** 30 micron per mano. Si consigliano due mani.

**TEMPERATURA MINIMA****D'APPLICAZIONE:**

+10° C.  
UMIDITA' RELATIVA non superiore all'80%.

**ESSICCAZIONE A 20° C:**

Fuori tatto 2 - 3 ore.  
Totale 18 - 24 ore.

**SOVRAVERNICIATURA:**

Dopo 3 - 4 ore dalla prima mano.

**PREPARAZIONE****DEL SUPPORTO:**

Intonaco interno: asportare meccanicamente eventuali vecchie pitture preesistenti facilmente distaccabili o particelle di intonaco friabile. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto quindi applicare una mano di isolante fissativo ISOCRIL o MICROACRIL microemulsione. Applicare successivamente due mani di MUREXTRA.

**MAGAZZINAGGIO:**

originali

Conservare a temperatura ambiente (+5/+40° C) in contenitori sigillati.  
TEME IL GELO.

**TIPO DI CONFEZIONE:**

Litri 2,5 – 5 - 14.

**COLORE:**

Bianco e Tinte pastello di Cartella.

**NORME DI SICUREZZA:**

Il prodotto contiene CIT/MIT, può provocare una reazione allergica. Si raccomanda di osservare scrupolosamente le precauzioni, d'uso durante l'applicazione, utilizzando idonei mezzi di protezione individuale ed aerando adeguatamente il locale. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

**MANIPOLAZIONE:**

In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare immediatamente

**CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:** (contenuto COV)

Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per questo prodotto (cat A/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l. di COV.

*\* La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto.*

*Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Net Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*