

EXOIL

CODICE: YEC20

Olio per mobili da giardino e barche

PRODOTTO:	EXOIL			
DESCRIZIONE:	Olio a solvente trasparente per manutenzione			
COLORE:	Trasparente			
CARATTERISTICHE:	Densità (Kg/l)	0,855	±	0,030
	Densità (lb/US gal)	7,1	±	0,3
	Residuo secco %	54,5	±	2
	Viscosità (EN ISO 2431) coppa ISO 3 sec	30	±	3

MODALITA' DI UTILIZZO DEL PRODOTTO

Il prodotto, dopo accurata agitazione, è pronto all'uso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PREPARATO

APPLICAZIONE:	Straccio	Quantitativi		
		gr/m² min-max:	10	- 20
		Wet Mils min-max	0,5	- 0,9

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE:	Essiccazione a temperatura ambiente (18-22°C 64 – 72°F e 65-70% di umidità relativa) essiccazione completa	24 h
	Fuori polvere	6 h
	Secco al tatto	12 h
	Secco in profondità	24 h

PERIODO DI SCADENZA: 18 mesi dalla data di produzione

AVVERTENZE: Sul manufatto che si vuole trattare si applica EXOIL a straccio, badando che sia stato precedentemente ben ripulito ed asciugato. Trascorsi circa 30' occorre asportare l'eccesso con un panno pulito ed asciutto

Si consiglia un periodico trattamento (ogni 6-8 mesi) per mantenere una protezione idonea

EXOIL

CODICE: YEC20

NOTE E AVVERTENZE:

In un processo di verniciatura con prodotti professionali:

- il risultato finale dipende, oltre che dalla qualità del prodotto, anche da numerose altre variabili, quali condizioni ambientali, omogeneità nella qualità del supporto, costanza del ciclo applicativo e della resa degli impianti, uso corretto del prodotto, etc.
- nei processi di verniciatura industriali uno scarto contenuto è da ritenersi nella norma e perciò non imputabile alla qualità dei prodotti
- il colore finale è influenzato dalla qualità e dalla preparazione del supporto e dalle condizioni applicative, per questa ragione è indispensabile verificarne preventivamente il risultato nelle condizioni finali di utilizzo

La nostra Azienda, non potendo assicurare il controllo del processo di verniciatura realizzato dall'utilizzatore, non può quindi farsi carico di alcuna responsabilità relativa al risultato finale realizzato attraverso l'uso dei suoi prodotti. Garantisce invece la costanza delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto indicate nella relativa Scheda Tecnica, impegnandosi a sostituirlo qualora non corrispondessero.

I dati relativi alle caratteristiche chimico fisiche del prodotto sono rilevati a 20°C / 68°F e a 70% U.R.

Per ottenere i migliori risultati applicativi le condizioni ottimali sono:

- temperatura ambientale fra 18 e 22°C (64-72 °F)
- umidità relativa ambientale fra 65 e 70%
- umidità del supporto fra 8 e 14%

Le condizioni da osservare scrupolosamente sono:

- il prodotto a base solvente deve essere conservato chiuso, a temperature non inferiori a 0°C / 32°F e non superiori ai 35°C / 95°F, in luogo ventilato e non esposto a radiazioni solari
- agitare sempre bene i prodotti prima dell'uso
- agitare sempre bene prima dell'uso la miscela prodotto con gli eventuali altri componenti quali: catalizzatori, acceleranti, diluenti
- l'applicazione non deve avvenire ad una temperatura inferiore a 15°C / 59°F o superiore a 30°C / 86°F
- l'essiccazione non deve avvenire ad una temperatura inferiore a 15°C / 59°F
- l'umidità relativa ambientale in fase di essiccazione deve essere fra il 50% e il 70%
- per travasi usare unicamente contenitori di materiale idoneo ad esempio polietilene e acciaio inox
- dopo l'uso si consiglia di richiudere sempre accuratamente la confezione

Il risultato finale del ciclo di verniciatura compete esclusivamente all'utilizzatore, il quale dovrà assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità e che particolari condizioni ambientali, applicative o specifiche dei supporti non richiedano sostanziali modifiche di impiego

È responsabilità dell'utilizzatore:

- attenersi alle condizioni da osservare sopra indicate
- rispettare le norme igieniche e antinfortunistiche nell' applicazione del prodotto attenendosi alle indicazioni presenti nelle schede di sicurezza relative
- per i prodotti a solvente devono essere utilizzate attrezzature anti-scintilla
- è vietato fumare durante l'utilizzo del prodotto