

MOBILFIN

CODICE: WIT924.XXS.CLR

Ver. 8.0 del 29/1/2016

Fondo Finitura all'acqua trasparente per mobili

Caratteristiche principali del prodotto

Proprietà tipiche:	buon taglio del poro	alta trasparenza	ottima morbidezza
Uso consigliato:	Mobili	pannelli	porte
Metodo di applicazione:	spruzzo	airless	airmix
Preparazione del prodotto:	Per applicazione su fondi all'acqua: Pronto all'uso come monocomponente; solo se necessario diluire con acqua di rete. Per incrementare le resistenze chimico-fisiche aggiungere Eco Vernilinker all'1-2% avendo cura di mescolare accuratamente il prodotto con un agitatore meccanico.		

Opacità disponibili

5 gloss	15 gloss	30 gloss	50 gloss
100 gloss			

Caratteristiche Chimico-Fisiche (23 °C)

Residuo solido (%)	36 ± 1	Verticalità massima (µm umidi)	120
Peso Specifico (g/cm ³)	1,040 ± 0,020	N. consigliato di mani	2
Viscosità DIN 4 (s)	65 -105	Quantità consigliata (gr/m ²)	min: 100 max: 140
Viscosità ASTM 4 RPM 50		Resa metrica (m ² /litri)	4 - 6

Caratteristiche Applicative

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 120 g/m ²		Essiccazione in tunnel: 120 g/m ²		
			Temperatura	Tempo
Fuori polvere	15 minuti	Flash Off	30 °C	10 minuti
Maneggiabile	30 minuti	Aria Laminare	45 °C	30 minuti
Sovraverniciabile	1 ora	Raffreddamento	20 °C	10 minuti
Accatastabile	8 - 10 ore	Accatastabile	All'uscita del tunnel	
Carteggiabilità	30 minuti			

Preparazione del substrato

Legno preparato con fondo: Carteggiare accuratamente il fondo con abrasivi grana 320 - 400. L'acquabasic plus può essere applicato su basi all'acqua. E' sconsigliata la sovraverniciatura di fondi nitro o poliuretanic.

Istruzioni applicative

Per ottenere la massima resa del prodotto è meglio non diluire con acqua ma adottare sistemi applicativi che permettono la migliore atomizzazione del prodotto. Si riportano alcune indicazioni di massima suggerite per l'applicazione a spruzzo:

Utilizzo	Diluizione %	Ugello	Press. Aria	Press. Vernice
Pistola a tazza	10 - 20	da 2 a 2,5	da 3 a 4	--
Airmix	--	da 09 a 11	da 0 a 2	da 80 a 110
Airless	--	da 09 a 11	--	da 120 a 150

L'impiego di preatomizzatori e preriscaldatori con temperature del prodotto comprese tra 30 e 40° C risulta efficace per garantire la costanza applicativa del prodotto nell'arco dell'anno. E' consigliata l'essiccazione in locali dotati di una circolazione d'aria sufficiente per potere avere il volume dell'aria rinnovato totalmente ogni 15-20 min.

MOBILFIN

CODICE: WIT924.XXS.CLR

Ver. 8.0 del 29/1/2016

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 12.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C.
- Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **HYDROCLEANER** o **ACETONE**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

Additivi

Azione	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 kg
Schivature da inquinamento ambientale	Soluzione Antischivante	0.5 max.	125 gr.
Aumentare la tixotropia	Soluzione Addensante	2-5 max	500-1250 gr.
Rallentante	Solvente ritardante	5-20 max	1250-5000 gr.
Aumentare la resistenza chimica	Eco Vernilinker	1-2 max.	250- 500 gr.