

**VITALEGNO-GEL**
**CODICE: EWI900.00S.XXX**

Ver. 1.0 del 11/04/2014

**Caratteristiche principali del prodotto**

<b>Proprietà tipiche:</b>	contiene IPBC	Certificato EN 71	Non cola
<b>Uso consigliato:</b>	gazebo	Mobili da giardino	Fai-da-te
<b>Metodo di applicazione:</b>	Pennello	Spruzzo	
<b>Preparazione del prodotto:</b>	Pronto all'uso: si usano le paste della serie Irgapast (max 5%).		

**Colori disponibili**

Clear	Pino 218	Noce 252	Hemlock 209	Noce biondo 286	Noce acerba 212	Noce scuro 210	Noce cr 211
Larice 203	Noce chiaro 201	Teak 208	Douglas 205	Castagno 204	Noce ross.215	Mogano 207	Bianco 200
Verde 213	Colori al campione						

**Caratteristiche Chimico-Fisiche (20 °C)**
**Caratteristiche Applicative**

Residuo solido (%)	26 ± 1	Distanza tra le mani	2-4 ore
Peso Specifico (g/cm <sup>3</sup> )	1,04 ± 0,020	N. consigliato di mani	2-3
Viscosità DIN 50 RPM Ø4	3500- 4500 cps	Quantità consigliata (gr/m <sup>2</sup> )	min: 80 max: 100
Ph	8,5 – 9	Resa metrica (m <sup>2</sup> /litri)	6 – 8

**Indicazioni generali sul ciclo**

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 120 g/m <sup>2</sup>		Essiccazione in tunnel: 120 g/m <sup>2</sup>		
			Temperatura	Tempo
Fuori polvere		Flash Off	30 °C	15 minuti
Maneggiabile	30 minuti	Aria Laminare	30 °C	30 minuti
Sovraverniciabile	2-4 ore	Raffreddamento	20 °C	15 minuti
Accatastabile	2 ore	Accatastabile	All'uscita del tunnel	
Carteggiabilità	12 ore			

**Preparazione del substrato**

**Legno grezzo:** il legno deve presentare umidità compresa tra 12-14%. Pulire bene la superficie rimuovendo le tracce di grasso, cere e resine. Applicare impregnante idoneo per conifera o latifoglia sia a base acqua che solvente, attendere essiccazione completa ed applicare 1 o 2 mani di Eco Vernigel. E' possibile applicare il prodotto direttamente su legno grezzo.

**Istruzioni applicative**

**Pennello:** usare pennelli sintetici o misti

Utilizzo	Diluizione %	Ugello	Press. Aria	Press. Vernice
Pistola a tazza	5 – 10% acqua	da 2 a 2,5	da 3 a 4	--

Carteggiatura dell'impregnante: Manuale: grana 220-280 Spazzolatrice: grana 220-240 Orbitale: non raccomandato

**Note ed avvertenze**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 12.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C.
- Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **HYDROCLEANER** o **ACETONE**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

**VITALEGNO-GEL**

**CODICE: EWI900.00S.XXX**

Ver. 1.0 del 11/04/2014

**Additivi**

Azione	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 kg
Combattere la schiuma	Soluzione Antischiuma	0,5% max.	125 gr.
Combattere marcescenza	Soluzione Antifermentativa	0,5% max.	125 gr.
Rallentare l'essiccazione	Solvente ritardante	5% max	1250 gr.